

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/AKTERM STANDARD/2026/

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Cienkowarstwowa powłoka termozolacyjna AKTERM STANDARD

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

AKTERM STANDARD

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wykonywanie termozolacji przegród pionowych (ścian). Wyrób może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, na podłożach z betonu oraz z płyt gipsowo-kartonowych, pokrytych tynkiem gipsowym lub bez tynku, w miejscach, w których przepisy techniczno-budowlane nie stawiają wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Akterm Sp. z o.o.
ul. Włtosa 91, 26-600 Radom, Polska
Miejsce produkcji: Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2025/2889 wydanie 1, z dnia 23 czerwca 2025 r.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrów 1, 00-611 Warszawa.

Badania wykorzystane w postępowaniu zgodnie z KOT: raporty ITB wskazane w pkt 7.1 KOT ITB-KOT-2025/2889 wydanie 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność do podłoża - beton	> 1,0 MPa	PN-EN 1542:2000
Przyczepność do podłoża - płyty gipsowo-kartonowe	≥ 0,4 MPa lub zerwanie kohezyjne w podłożu	PN-EN 1542:2000
Przyczepność do podłoża - zaprawa gipsowa	> 1,0 MPa lub zerwanie kohezyjne w podłożu	PN-EN 1542:2000
Trwałość - zmiana wyglądu po cyklach burza-deszcz	brak zmian	PN-EN 13687-2:2008
Trwałość - zmiana przyczepności do podłoża (betonu) po cyklach deplno-wilgotnościowych	≥ 0,7 MPa	PN-EN 13687-3:2002; PN-EN 1542:2000
Przepuszczalność pary wodnej - Sd, m	≤ 2,0	PN-EN ISO 7783:2018
Absorpcja wody	kategoria W3	PN-EN 1062-3:2008
Odporność na przyspieszone działanie czynników atmosferycznych - zmiana barwy	nie większa niż 3 stopień skali szarej	PN-C-81913:1998; PN-EN 20105-A02:1996
Pokrywanie rys	Klasa A2	PN-EN 1062-7:2005; PN-EN 1062-1:2005
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość deklarowana w temperaturze 10°C)	0,080 W/(m·K)	PN-EN 12667:2002
Emisje lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych dla zdrowia	< 28 dni	PN-EN ISO 16000-9:2024; ISO 16000-3:2022; ISO 16000-6:2021

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpis w imieniu producenta:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Miejsce i data wydania:

Monika Gietkowska
MONIKA GIETKOWSKA
PRZEDSIĘBIEMCA
21.09.2026 RADOM



AKTERM Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Włtosa 91

tel. 48/30 70 100

NIP 7962985333 KRS 0000740718